

EURO-РУФ В СУПЕР



Тепло- звукоизоляционные плиты
плотностью от 81 до 210 кг/м³ для
применения в многослойных кровельных
конструкциях.

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТУ 23.99.19-010-08621635-2018

Номинальные размеры:

Плотность, кг/м ³	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
200±14	1000/1200	500/600	30÷50*

* с шагом 10 мм

Примечание:

По согласованию сторон возможен выпуск плит других размеров.

Жесткие и повышенной жесткости негорючие тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью. Плиты гидрофобизированы.

На сегодняшний день АО "ТИЗОЛ" выпускает плиты EURO-РУФ четырех марок: EURO-РУФ Н, EURO-РУФ, EURO-РУФ В, EURO-РУФ В Супер, и плиты ТИЗОЛ-РУФ восьми марок: ТИЗОЛ-РУФ Н 90, ТИЗОЛ-РУФ Н 100, ТИЗОЛ-РУФ Н 110, ТИЗОЛ-РУФ Н 120, ТИЗОЛ-РУФ 135, ТИЗОЛ-РУФ 150, ТИЗОЛ-РУФ В 160, ТИЗОЛ-РУФ В 170. Марки различаются по таким техническим характеристикам как плотность, прочность на сжатие, теплопроводность.

Плиты выпускают без обкладки и кашированные стеклохолстом или фольгой. Нанесение материала производится с одной стороны или с двух сторон. Кашированные плиты применяют для обеспечения дополнительной пароизоляции и ветрозащиты утеплителя, а также при утеплении производственных зданий изнутри.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Температура применения	от -70°C до +400°C
Покрывтие для кашированных плит	СХ-стеклохолст
РАЗМЕРЫ:	
Длина, мм	1000/1200 ±3
Ширина, мм	500/600 ±3
Толщина, мм	30÷50 +3;-2 с интервалом 10
Плотность, кг/м ³	200±14
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, не более:	
λ ₁₀ при температуре (10±5)°C (283±5)K, Вт/(м·K)	0,038
λ ₂₅ при температуре (25±5)°C (298±5)K, Вт/(м·K)	0,040
λ _A при условии эксплуатации А (при расчетном массовом отношении влаги в материале 1%), Вт/(м·K)	0,042
λ _B при условии эксплуатации Б (при расчетном массовом отношении влаги в материале 2%), Вт/(м·K)	0,044

Содержание органических веществ, % по массе, не более	4,5
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа, не менее	90
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	15
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), Н, не менее	750
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более	1,0
Сорбционная влажность, % по массе, не более	1,0
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее	80
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,3
Водопоглощение, % по массе, не более	10
ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ОСНОВЫ:	
Группа горючести	НГ



Жесткие и повышенной жесткости негорючие тепло- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы с высоким уровнем теплозащиты и звукопоглощающей способностью. Плиты гидрофобизированы.

На сегодняшний день АО "ТИЗОЛ" выпускает плиты EURO-РУФ четырех марок: EURO-РУФ Н, EURO-РУФ, EURO-РУФ В, EURO-РУФ В Супер,

и плиты ТИЗОЛ-РУФ восьми марок: ТИЗОЛ-РУФ Н 90, ТИЗОЛ-РУФ Н 100, ТИЗОЛ-РУФ Н 110, ТИЗОЛ-РУФ Н 120, ТИЗОЛ-РУФ 135, ТИЗОЛ-РУФ 150, ТИЗОЛ-РУФ В 160, ТИЗОЛ-РУФ В 170. Марки различаются по таким техническим характеристикам как плотность, прочность на сжатие, теплопроводность.

Плиты выпускают без обкладки и кашированные стеклохолстом или фольгой. Нанесение материала производится с одной стороны или с двух сторон. Кашированные плиты применяют для обеспечения дополнительной пароизоляции и ветрозащиты утеплителя, а также при утеплении производственных зданий изнутри.

ПРИМЕНЕНИЕ

Область применения	Плоская кровля: однослойная изоляция	Плоская кровля: нижний слой/ 2-слойная изоляция	Плоская кровля: верхний слой/ 2-слойная изоляция
EURO-ПУФ В Супер			•

УПАКОВКА

Плиты EURO-ПУФ упаковываются в фирменную полиэтиленовую термоусадочную пленку. При транспортировании и хранении принимаются меры для предотвращения механических повреждений и увлажнения плит.

ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ

Марка плит	Размеры, мм			Количество в упаковке		
	Длина	Ширина	Толщина	штук	м ²	м ³
EURO-ПУФ В Супер	1000	600	40	5	3,00	0,12
			50	4	2,40	0,12

В таблице представлена информация по стандартным размерам. Возможен выпуск продукции других размеров.



СЕРТИФИКАТЫ

Протокол лабораторных испытаний (радиология) плиты EURO-ТИЗОЛ № 01-09554-24 от 09.07.2024

Сертификат соответствия по пожарной безопасности плит EURO-ТИЗОЛ № RU C-RU.АЮ64.В.00502/24 с 25.01.2024 по 24.01.2029

Информационное письмо о замене сертификатов декларациями № 01-20-16/682 от 2019-02-21

Декларация о соответствии на плиты EURO-ТИЗОЛ № РОСС RU Д-RU.РА01.В.26721/23 с 2023-07-17 по 2026-07-16

Протокол лабораторных испытаний (органолептика) EURO-ПУФ В супер № 01/03658-25 от 31.03.2025

Сертификат соответствия стандарту ИСО 9001:2015 №№ 23.1404.026, 23.1405. 026 от 5.12.2023 до 22.12.2026

Сертификат соответствия СТО Газпром 9001-2018 №ОГН1.RU.1415.K00306 с 07.06.2022 по 06.06.2025

Сертификат соответствия экологического стандарта EcoMaterial 2.0 № ЭМ.С3.000 0091 с 16.06.2024 по 16.06.2025